

СИЛИКОНОВИ СТЪКЛОЛАКОТРЪБИ

Gves е тръбна изолация, получена в резултат на термичен процес. Стъклени влакна покрити със силиконова смола. В зависимост от количеството смола, отложено върху стъклените влакна, се получават изолации за различни напрежения. Три стандартни напрежения: 1500 V (GVES1500); 2500 V (GVES2500); 4000 V (GVES4000). Термичната обработка и специалните качества на смолата придават на материала добра еластичност, отлична устойчивост на високи температури и добро електрическо съпротивление.

Основни характеристики

Термични свойства:

Термичен клас: C

Работна температура: -60°C
+250°C.

За кратък период издържат до
+290°C.

Опаковка:

От 0.5 mm до 4 mm.

гранки от 200 m.

От 5 mm до 16 mm.

гранки от 100 m.

Цвят:

Стандартен: керемидено червен.

Други цветове при запитване.

Пробивно напрежение:

Според UL 1441.

Приложения:

- Електроуреди.
- Ел. мотори и трансформатори.
- Осветление.
- Общи електрически приложения.

Сертификати:

UL File E311983.

IEC 60684-3-400/402:2002.

| Вътрешен диаметър mm | Тolerанс mm | Дебелина на стената GVES 1500 | Дебелина на стената GVES 2500 | Дебелина на стената GVES 4000 |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,5 | + 0,3 - 0 | 0,40 ±0,12 | 0,41 ±0,12 | 0,50 ±0,15 |
| 1,0 | + 0,3 - 0 | 0,40 ±0,12 | 0,41 ±0,12 | 0,50 ±0,15 |
| 1,5 | + 0,3 - 0 | 0,40 ±0,12 | 0,41 ±0,12 | 0,50 ±0,15 |
| 2,0 | + 0,3 - 0 | 0,40 ±0,12 | 0,41 ±0,12 | 0,50 ±0,15 |
| 2,5 | + 0,3 - 0 | 0,40 ±0,12 | 0,41 ±0,12 | 0,50 ±0,15 |
| 3,0 | + 0,3 - 0 | 0,50 ±0,12 | 0,52 ±0,12 | 0,52 ±0,15 |
| 3,5 | + 0,3 - 0 | 0,50 ±0,12 | 0,52 ±0,12 | 0,52 ±0,15 |
| 4,0 | + 0,3 - 0 | 0,50 ±0,12 | 0,52 ±0,12 | 0,52 ±0,15 |
| 5,0 | + 0,3 - 0 | 0,50 ±0,12 | 0,52 ±0,12 | 0,55 ±0,15 |
| 6,0 | + 0,3 - 0 | 0,50 ±0,12 | 0,52 ±0,12 | 0,55 ±0,15 |
| 7,0 | + 0,3 - 0 | 0,50 ±0,12 | 0,52 ±0,12 | 0,55 ±0,15 |
| 8,0 | + 0,3 - 0 | 0,50 ±0,12 | 0,52 ±0,12 | 0,55 ±0,15 |
| 9,0 | + 0,3 - 0 | 0,60 ±0,12 | 0,62 ±0,12 | 0,65 ±0,15 |
| 10 | + 0,3 - 0 | 0,60 ±0,12 | 0,62 ±0,12 | 0,65 ±0,15 |
| 12 | + 0,3 - 0 | 0,60 ±0,12 | 0,62 ±0,12 | 0,65 ±0,15 |
| 14 | + 0,3 - 0 | 0,60 ±0,12 | 0,62 ±0,12 | 1,12 ±0,15 |
| 16 | + 0,3 - 0 | 0,60 ±0,12 | 0,62 ±0,12 | 1,12 ±0,15 |
| 18,0 | +0.5 - 0 | 0.60±0.12 | 0.72±0.12 | 1.15±0.15 |
| 20,0 | +0.5 - 0 | 0.60±0.12 | 0.72±0.12 | 1.15±0.15 |
| 25,0 | +0.5 - 0 | 0.60±0.12 | 0.72±0.12 | 1.15±0.15 |
| 26,0 | +0.5 - 0 | 0.60±0.12 | 0.72±0.12 | 1.15±0.15 |

| Собствени резултати | |
|---------------------------------|--|
| След термична обработка | Не се забелязва чупене или отлепяне на обивката покриваща тръбата след 48 часа при +260°C |
| Поведение при ниски температури | Не се забелязва чупене или отлепяне на обивката покриваща тръбата след 60 минути при -70°C |
| Разпространение на пламъка | Максимум 60сек |

GVES се характеризира с отлична гъвкавост, сила на усукване, опън, огъване и вибрации. Запазва формата си кръгла дори и след машинно рязане.

Издържа на основни химически елементи като на UV радиация, разтворители, мазнини, масла. Не се влияе от плесен или гъбички.

Техническите данни в този информационен лист са на базата на тест, които вярваме, че са валидни, но не представляват подразбираща или изразена гаранция. Те могат да бъдат променяни във всеки момент, в отговор на нови знания или изисквания без предизвестие от производителя.

